

柏莱特优舒适 TARALAY PREMIUM COMFORT

哥斯达黎加 / 印第安那 / 巴西利亚  
COSTA RICA / INDIANA / BRAZILIA

万泰/万俊/讨论  
METALLICA / FUSION / FORUM

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	3	3.25
Thickness of wearlayer 耐磨层厚度	EN 429	mm	≥1.0	≥1.0
Weight 重量	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2800	3100-3260
Width of sheet 卷宽	EN 426	cm	200	200
Length of sheet 卷长	EN 426	lm	25	25






CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN 651	EN 651
European classification 欧洲标准	EN 685	class	34 - 42	34 - 42
Fire rating 防火等级	EN 13 501-1	class	Cfl-s1	Cfl-s1
	GB 8624-2006	-	GB 8624 Cf1	GB 8624 Cf1
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001	-	有害物质含量合格	有害物质含量合格
Static electrical propensity 抗静电性	EN 1815	KV	< 2	<2
Slip resistance dry 防干滑性	EN13893	class	DS	DS
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51 130	-	R9	R9

PERFORMANCE 性能

Abrasion resistance 耐磨性	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤2.0
Abrasion group 耐磨等级	EN 649 / EN 651	group	T	T
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	≤ 0.4	≤ 0.4
Residual indentation 残存凹陷度	EN 433	mm	≤0.2	≤ 0.2
Impact sound insulation 隔音（隔声）性能	EN ISO 717-2	dB	16	16
Thermal conductivity 热传导性	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	-	OK	OK
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉处理	-	-	Sanosol	Sanosol
Special maintenance treatment 特殊保养处理	-	-	Protectsol	Protectsol

CE MARKING 标识

	EN 14041	 抗静电  供地下暖气设备使用  防滑
		 防火